



ガード21

長期の鉄筋防錆剤

東・中・西日本高速道路(株)
構造物施工管理要領(平成28年8月)
「鉄筋防錆材の性能照査項目」の試験適合商品

用 途	<ul style="list-style-type: none">鉄筋コンクリート用棒鋼の長期防錆グレー色防錆効果2年~3年	国土交通省 新技術情報提供システム NETIS登録番号 KT-160117-VE
特 徴	<ul style="list-style-type: none">特殊変性エポキシ塗料で長期の防錆効果があります。鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げません。ガード21はサラッとした速乾性の防錆剤で、たやすく塗布でき、塗布後の作業も容易です。護岸工事等の厳しい環境下での防錆に最適です。	
使用方法	<ul style="list-style-type: none">塗布面の汚れ、水分、錆等を除きます。原液で使用して下さい。主材と溶剤が分離しています。強い棒で底の沈殿成分を良く攪拌して、刷毛で塗布して下さい。曲げ加工部分は2度塗りして下さい。塗布面積：1kg当たり 約5m² 4kg(1缶)で約52本 (D25、L5.0m)20kg入缶は天板を取りオーブンにして棒等で良く攪拌して下さい。 オープンにした缶は一度に使い切って下さい。	
注 意	<ul style="list-style-type: none">揮発性ですので容器のふたはしっかりと閉めておいて下さい。作業中は換気を良くし、絶対に火気に近付けないで下さい。塗布道具は使用後すばやくガード21洗浄用シンナーで洗浄して下さい。ガード21及び洗浄用シンナーは 消防法：危険物 第四類第一石油類 火気厳禁 労働安全衛生法：有機則 第二種有機溶剤	
荷 姿	<ul style="list-style-type: none">4kg/缶20kg/缶洗浄用シンナー800cc/缶（別途販売）	 