



デラペント® ET-50

速乾型表面凝結遅延剤

(国土交通省 新技術情報提供システム・活用促進技術)

用 途	<ul style="list-style-type: none">PC版などの鉛直面の洗い出し橋梁工事などの鉛直面のレイタンス処理化粧骨材洗い出し	国土交通省 新技術情報提供システム NETIS登録番号 KT-090009-VG 掲載期間終了								
特 徴	<ul style="list-style-type: none">速乾性なので、水性タイプのような液ダレがなく、洗い出しが不要な部分に流れません。チッピング処理に比べ打ち継ぎ面の劣化がなく、処理時間の短縮が図れます。着色していますので、乾燥後も塗布部分の識別が出来ます。多少の雨では流されません。洗い出し深さにより他にET-30・ET-10があります。(20kg缶のみ)									
使用方法	<ul style="list-style-type: none">溶液が沈殿、分離していますので、缶の底部まで棒で充分に攪拌し、沈殿分離がなくなるまで均一にして下さい。攪拌機を使う場合は必ず防爆タイプを使って下さい。ローラーで型枠に均一に200~250g/m² (2回塗り) 塗布して下さい。塗布後は、なるべく雨に当てないようにして下さい。型枠脱型後はすぐに高圧洗浄機にてレイタンスを処理して下さい。洗い出し深さはセメント量、セメントの種類、養生温度、養生期間、型枠の種類等により変動します。コンクリート打設まで長期間あく場合は、予め試験を行って下さい。	<table border="1"><tr><td>品 番</td><td>洗い出し深さ</td><td>色</td><td>骨材粒径</td></tr><tr><td>ET-50</td><td>3~4mm</td><td>白 色</td><td>8~22mm</td></tr></table>	品 番	洗い出し深さ	色	骨材粒径	ET-50	3~4mm	白 色	8~22mm
品 番	洗い出し深さ	色	骨材粒径							
ET-50	3~4mm	白 色	8~22mm							
注 意	<ul style="list-style-type: none">消防法：危険物第四類第一石油類 火気厳禁揮発性がありますので、作業中は換気を良くし、火気は近付けないで下さい。作業後はフタを良く閉め涼しく、換気の良い場所に保管して下さい。6ヶ月以内に、使い切って下さい。									
荷 姿	<ul style="list-style-type: none">20kg/缶 塗布面積は約80~100m² 5kg/缶 塗布面積は20~25m²	 								