



ノックス・コートS[®]

(ウレタン系樹脂) クリヤー、一液性

捨コンクリートに塗布する剥離剤

用 途	<ul style="list-style-type: none"> 逆打ち工法専用 																		
特 徴	<ul style="list-style-type: none"> 塗膜は耐アルカリ性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。 一液性のウレタン系樹脂（クリア）で作業性に優れています。 																		
使用方法	<ul style="list-style-type: none"> 捨打コンクリートが硬化し、乾燥していること。 捨打コンクリート表面の、ゴミ、油膜、その他不純物を除去します。 必要量を小出しにし、ローラーで塗布して下さい。 1回目塗布後、約6時間後に2回目を塗布して下さい。 コンクリート打設は2回目塗布後36時間以上おいて下さい。 (乾燥時間は環境により異なります。) 脱型時、硬化したコートSの塗膜は本体のコンクリートに部分的に付着しますが、ヘラ等で簡単に取れます。 塗布面積：1kg当たり 約5m²（2回塗り） 1缶当たり約80m² 																		
注 意	<ul style="list-style-type: none"> 換気を良くし、火気のないところで塗布して下さい。 雨天の日あるいは、平均気温が5℃以下の日は塗布しないで下さい。 使用中の容器は密閉し、一度封を開いた缶は早目に使用して下さい。 使用量に合わせて小出しし、残った液は元の容器に戻さないで下さい。 配筋作業等でノックス・コートSの塗膜をキズ付けないで下さい。 消防法：危険物第四類第二石油類 労働安全衛生法：有機則第二種有機溶剤 																		
性 能 表	<table border="1"> <thead> <tr> <th>試験項目</th> <th>試験結果</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>粘 度</td> <td>35±3秒</td> <td>20℃</td> </tr> <tr> <td>乾 燥</td> <td>指 触 硬 化</td> <td>20分 4時間</td> </tr> <tr> <td>硬 度</td> <td>4-5H</td> <td>三菱鉛筆ユニ</td> </tr> <tr> <td>可 使 時 間</td> <td>6時間</td> <td>20℃</td> </tr> <tr> <td>貯 藏 性</td> <td>6ヶ月</td> <td>20℃完全密封</td> </tr> </tbody> </table>	試験項目	試験結果	備考	粘 度	35±3秒	20℃	乾 燥	指 触 硬 化	20分 4時間	硬 度	4-5H	三菱鉛筆ユニ	可 使 時 間	6時間	20℃	貯 藏 性	6ヶ月	20℃完全密封
試験項目	試験結果	備考																	
粘 度	35±3秒	20℃																	
乾 燥	指 触 硬 化	20分 4時間																	
硬 度	4-5H	三菱鉛筆ユニ																	
可 使 時 間	6時間	20℃																	
貯 藏 性	6ヶ月	20℃完全密封																	
荷 姿	16kg/缶																		

