



新デッキングリナー

鉄筋の錆取剤

用途	<ul style="list-style-type: none">● 鉄筋の錆溶解
特徴	<ul style="list-style-type: none">● 鉄錆と良く反応します。
使用方法	<ul style="list-style-type: none">● 原液使用です。使用前に容器のまま軽く揺すって攪拌します。● 小分け用の容器、塗布する刷毛等はすべて樹脂製のものを使用して下さい。金属類とは反応して液が劣化します。 <ol style="list-style-type: none">1. 錆面に新デッキングリナーを刷毛で塗布します。 すぐに錆面が濃紫色になります。このまま約1時間程度放置して下さい。コンクリート面に濃紫色の反応物が付着すると洗浄に手間がかかります。ビニール等で養生して下さい。2. 鉄筋の面、コンクリート面を高圧洗浄水（ハイウォッシャー）で濃紫色物がなくなるまで良く洗浄します。ブラシ、ウエス等で洗い流すと、より効果的です。曲げ加工部は2回以上念入りに洗浄して下さい。3. 洗浄後、そのまま放置されますと錆がすぐに発生します。防錆期間に応じて弊社の鉄筋防錆剤「サビラズ」「ノックスEW」「ガード21」を塗布して下さい。
注意	<ul style="list-style-type: none">● 臭いがありますから風上で作業をして下さい。● 小分けして使用した残液は元の容器に戻さないで下さい。新液まで劣化して効力が低下します。● 洗浄が不十分でコンクリート面に錆が残った場合は乾燥前にブラシを使い、水で洗い流して下さい。● 使用時はビニール手袋、前掛、マスク等を使用し、皮膚や衣服または目につかないようにして下さい。
荷姿	<ul style="list-style-type: none">● 18 kg ・ 1 kg <div data-bbox="520 1715 826 2112"></div> <div data-bbox="855 1720 1425 2101"></div>