



ハイサビラース[®]

生コンの付着を阻害しない鉄筋の防錆剤

(国土交通省 新技術情報提供システム・活用促進技術)

<p>用 途</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 鉄筋コンクリート用棒鋼 	<p>国土交通省 新技術情報提供システム NETIS登録番号 KT-150006-VE</p>
<p>特 徴</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ハイサビラースは黒皮部分に発生するピンホールやクラック又はキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分、酸性雨等の影響を受け錆が発生するのを防ぎます。 ● ハイサビラースの塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいることはありません。 ● ハイサビラースは速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。 ● 塗膜はクリヤーです。 ● ハイサビラースの塗膜は棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。 ● 防錆効果は環境にもよりますが6ヶ月～1年間です。 	
<p>使用方法</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 原液使用です。 ● 塗布面の汚れ、水分、錆等を除きます。 ● ハイサビラースを容器のまま軽くゆすって、別の容器に必要量ずつ小出しして使用して下さい。 ● 塗布は刷毛、NK-スプレー又は浸漬の方法で塗布します。 ● 曲げ加工部分は2度塗りして下さい。 ● 塗布面積：1ℓ当たり約8㎡ 16ℓ(1缶)で約320本(D25、L5.0m) 	
<p>注 意</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 揮発性ですので使用途中の缶は必ずふたをして下さい。作業中は換気を良くし、絶対に火気を近付けないで下さい。 ● 作業終了後の塗布道具はできるだけ早くシンナーで洗浄して下さい。 ● NK-スプレーのふた用ガスケット(Na61)が溶剤で膨張します。2～3ヶ用意し、(使用しない時は拭いて乾かしておく、復元します)交互に使用して下さい。 <p>消防法：危険物第四類第二石油類 火気厳禁 労働安全衛生法：有機則第二種有機溶剤</p>	
<p>荷 姿</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 16ℓ／缶 ● 4ℓ／缶 <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	