

# セブンツーカーギア

## 長期型のコンクリート表面凝結遅延剤

用途	<ul style="list-style-type: none"><li>・コンクリート水平面打継ぎのためのレイタンス処理剤</li><li>・コンクリート面の骨材露出用凝結遅延剤</li></ul>
特徴	<ul style="list-style-type: none"><li>・散布後翌日～72時間程度の長期の洗い出しが可能となり、作業工程に柔軟に対応できます。</li><li>・従来の遅延剤と比べ散布量が1/3程度で、大幅なコスト削減になります。</li><li>・ブリーディング水の発生前に散布できるため、作業効率が向上します。</li><li>・洗い出し面は均一な骨材露出面が得られ理想的な打ち継ぎ面になります。</li></ul>
使用方法	<ul style="list-style-type: none"><li>・原液のまま使用してください。</li><li>・荒均し後～コンクリート表面が乾くまでに均一に散布をしてください。</li><li>・散布量 <math>100\text{ g/m}^2 \sim 300\text{ g/m}^2</math> (翌日の洗い出し <math>100\text{ g/m}^2</math>、72時間後の洗い出し <math>300\text{ g/m}^2</math>が目安)</li><li>・NK-スプレーヤーまたはジョウロで均一に散布してください。 (<math>100\text{ g/m}^2</math>程度の少量の散布には、均一に散布できるスプレーヤーを推奨)</li><li>・塗布後翌日～72時間程度で高圧洗浄にてレイタンスを除去してください。</li></ul>
注意事項	<ul style="list-style-type: none"><li>・散布後のコンクリート面には雨を当てないでください。</li><li>・洗い出し時間、洗い出し深さはコンクリート配合や気温によって変動します。</li><li>・高強度コンクリート、夏場、早強セメントは出来るだけ早く散布してください。</li><li>・ブリーディング水が発生している場合、型枠付近の散布は注意して堰止め板などで側面に流れ出ないようにしてください。</li></ul>
荷姿	<ul style="list-style-type: none"><li>・18kg/缶 (<math>60\text{ m}^2 \sim 180\text{ m}^2</math>程度使用可能)</li></ul>

