ハイサビラーズ®

生コンの付着を阻害しない鉄筋の防錆剤

用　途

●鉄筋コンクリート用棒鋼

国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS登録番号　KT-150006-VG
（ 掲 載 期 間 終 了 ）

特　徴

●ハイサビラーズは黒皮部分に発生するピンホール、クラック又はキズ跡に、工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素、海岸の塩分、酸性雨等の影響を受け錆が発生するのを防ぎます。
●防錆効果は環境にもよりますが6ヶ月～1年間です。
●鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げません。
●速乾性で作業効率がよく、強い防錆効果があります。
●ハイサビラーズの塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックが入ることはありません。
●塗膜はクリヤーです。

使用方法

●塗布面の汚れ、水分、錆等を取り除きます。
●別の容器に必要量ずつ小出しして使用してください。
●散布は刷毛、ＮＫスプレヤー又は浸漬の方法で行ってください。
●曲げ加工部分は2度塗りしてください。
●塗布面積：1ℓ当たり約8㎡　16ℓ(1缶)で約320本(D25、L5.0m)

注　意

●揮発性のため使用途中の缶は必ず蓋をしてください。作業中は換気を良くし、絶対に火気を近付けないでください。
●他の油や溶剤を混合せずに、原液のままで使用してください。
●作業終了後の塗布道具は、できるだけ早くシンナーで洗浄してください。
●ＮＫスプレヤーのふた用ガスケット(No.61/No.57)が溶剤で膨張します。
2～3個用意して交互に使用してください。(拭いて乾かすと元に戻ります)
消防法：危険物第四類第二石油類　火気厳禁
労働安全衛生法：有機則第二種有機溶剤

荷　姿

● 16ℓ／缶
● 4ℓ／缶





株式会社ノックス
〒289-2131 千葉県匝瑳市みどり平12番1
TEL（0479）73－6000（代表）
FAX（0479）73－5757
URL http://www.nox-c.co.jp